≣ERBERSDOBLER

ZIEGELTECHNOLOGIE SEIT 1892

Erbersdobler Ziegel GmbH & Co. KG, Gurlarn 2, 94081 Fürstenzell

ecoton PL 9

(Festigkeitsklasse 8)



Technische Daten						
Artikelnummer				1940	1948	
Länge	1	mm	-	247	247	-
Breite	b	mm	-	365	425	-
Höhe	h	mm	-	249	249	-
Format			-	12 DF	14 DF	-
Zulassung / DIN			-	Z-17.1-946		-
Grundwerte Mauerziegel						
Festigkeitsklasse			-	8	8	-
Rohdichteklasse kg/dm³	RD	kg/dm³	-	0,65	0,65	-
Grundwerte Mauerwerk						
Rechenwert der Eigenlast		kN/m³	-	7,5	7,5	-
Mauerwerksdruckfestigkeit	f_k	MN/m²	-	2,6	2,6	-
Wärmeschutz						
Wärmeleitfähigkeit	λ	W/(mK)	-	0,09	0,09	-
Wärmedurchgangskoeffizient 1)	U	W/(m ² K)	-	0,23	0,20	-
Brandschutz						
Feuerwiderstandsklasse 2)			-	REI 90 -		-
				(α _{fi} ≤ 0,51) (beidseitig verputzt)		
Schallschutz						
Direktschalldämm-Maß 3)	$R_{\rm w}$	dB	-	-	-	-
Material bedarf						
Ziegel		Stk./m²	-	16	16	-
Ziegel		Stk./m³	-	44	38	-
Ziegel		Stk./Pal.	-	48	36	-
Dünnbettmörtel Maxit mur 900 D 4)		ca. I/m³	-	11		-
Gewicht						
Ziegel		kg/Stk.	-	14,73	16,89	-
Palette		kg/Pal.	-	722	623	-
Verarbeitungsrichtwerte						
abhängig vom Grundriss		ca. h/m²	-	0,50-0,53	0,56	

¹⁾ U-Wert: Innenputz 15 mm Kalk-Gips-Putz, außen 20 mm Maschinenleichtputz/Faserleichtputz inkl. R_{si} und R_{se}

²⁾REI 90 für tragende, raumabschließende Wände mit eineseitiger Brandbeanspruchung ab Wandstärke 36,5 CM

Ausnutzungsfaktor gemäß Zulassung; Putzbekleidung beachten: innenseitig 15 MM Putz der Putzmörtelgruppe P IV nach DIN 18550-2 und aussenseitig mindestens 20 MM Putz der Putzmörtelgruppe P II nach DIN 18550-1

 $^{^{3)}}$ R $_{W}$ entspricht: R $_{w,Bau,ref}$ gemäß Prüfzeugnis für Wandstärke 36,5 CM

⁴⁾ Materialbedarf: Ein Sack Maxit Mur 900 D / Baumit ZP 99 ist pro Palette im Planziegelpreis enthalten. Mehrbedarf wird in Rechnung gestellt