


ecoton ThermoPlan TE 11 Keller gedeckelt



Technische Daten

Artikelnummer			-	1843	-	-
Länge	l	mm	-	248	-	-
Breite	b	mm	-	365	-	-
Höhe	h	mm	-	249	-	-
Format			-	12 DF	-	-
Zulassung / DIN			-	Z-17.11-1261	-	-
Grundwerte Mauerziegel						
Festigkeitsklasse ⁵⁾			-	6 (8)	-	-
Rohdichteklasse kg/dm ³	RD	kg/dm ³	-	0,65	-	-
Grundwerte Mauerwerk						
Rechenwert der Eigenlast		kN/m ³	-	7,5	-	-
Mauerwerksdruckfestigkeit	f _k	MN/m ²	-	2,5 (3,0)	-	-
Wärmeschutz						
Wärmeleitfähigkeit	λ	W/(mK)	-	0,11	-	-
Wärmedurchgangskoeffizient ¹⁾	U	W/(m ² K)	-	0,28	-	-
Brandschutz						
Feuerwiderstandsklasse ²⁾			-	keine Angabe	-	-
Schallschutz						
Direktschalldämm-Maß ³⁾	R _w	dB	-	-	-	-
Materialbedarf						
Ziegel		Stk./m ²	-	16	-	-
Ziegel		Stk./m ³	-	44	-	-
Ziegel		Stk./Pal.	-	48	-	-
Dünnbettmörtel Maxit mur 900 D ⁴⁾		ca. l/m ³	-	11	-	-
Gewicht						
Ziegel		kg/Stk.	-	14,31	-	-
Palette		kg/Pal.	-	702	-	-
abhängig vom Grundriss		ca. h/m ²	-	0,50-0,53	-	-

¹⁾ U-Wert: Innenputz 15 mm Kalk-Gips-Putz, außen 20 mm Maschinenleichtputz/Faserleichtputz inkl. R_{si} und R_{se}

²⁾ gemäß Zulassung Z-17.11-1261 keine Angaben

³⁾ R_w entspricht : Die Schalldämmung von Mauerwerk aus Lochsteinen der Wanddicke > 24cm und einer Rohdichteklasse < 1,0 kann nur über Prüfstandsmessungen bestimmt werden. Prüfstandsmessung liegt aktuell nicht vor.

⁴⁾ Materialbedarf: Ein Sack Maxit Mur 900 D ist pro Palette im Planziegelpreis enthalten. Mehrbedarf wird in Rechnung gestellt

⁵⁾ Festigkeitsklasse 8 (Mauerwerksdruckfestigkeit f_k=3,0 MN/m²) auf Anfrage